

Linea all'acqua

VIVA LEGNO RAVVIVANTE Serie 0909R



Finitura rinnovante protettiva per esterno con applicazione a straccio.

CARATTERISTICHE: *Viva Legno Ravvivante 0909R* è un prodotto destinato alla manutenzione periodica, dotato di grande resistenza all'esterno ed estrema facilità d'uso. Recupera l'aspetto estetico iniziale dei manufatti esposti all'esterno la cui superficie è stata logorata dal sole e dagli agenti atmosferici restituendo loro l'aspetto originale.

Il trattamento con *Viva Legno Ravvivante 0909R*, se fatto annualmente, prolunga notevolmente la durata della vecchia vernice. Lo consigliamo su supporti in legno verniciato come portoni, finestre, infissi e scuri per esterno ma anche su alluminio, leghe leggere e PVC (tapparelle etc.)

CONFEZIONI: 0,75 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Semiopaco	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE DISPONIBILE	incolore	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1,04 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Fuori polvere 15 minuti • Maneggiabile 1 ora • Sovraverniciabile 2-3 ore • Accatastabile 24 ore 	Ore minuti
VISCOSITA' UNI EN ISO 2431	55 ± 5" CF4 20 °C	Coppa Ford secondi
RESIDUO SOLIDO (%)	13 ± 1	
pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311	8-9	
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Manufatti in legno verniciati con smalti e vernici; supporti in alluminio e PVC logorati dal tempo. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli: "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI".	
METODO DI APPLICAZIONE	Straccio o pennello	
NUMERO DI MANI	1-2 mani (a seconda della protezione richiesta)	
RESA TEORICA	10-15 mq/litro per mano	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo di applicazione, dalla diluizione e dalla protezione richiesta.	
DILUIZIONE	Il prodotto è pronto all'uso	
DILUENTE	Acqua potabile (solo per lavaggio attrezzatura)	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO: Finitura rigenerante protettiva per il recupero di manufatti in alluminio, PVC e superfici verniciate esposte all'esterno. Da applicare a straccio effettuando una manutenzione periodica.

Linea all'acqua

VIVA LEGNO RAVVIVANTE Serie 0909R



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto pulito e sano .

Supporto già pitturato: Pulire accuratamente le superficie con detergente neutro ed applicare 1-2 mani di prodotto con straccio o pennello.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, con temperature elevate, in previsione di piogge, o con vento forte. In ambienti chiusi favorire il ricambio di aria durante l'essiccazione. Applicare le mani previste con bassi spessori. Spessori eccessivi per mano rallentano l'essiccazione. **Non applicare su supporto caldo.**

STOCCAGGIO: La stabilità del prodotto non diluito in vaso chiuso con poco volume d'aria è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.