

Linea all'acqua

VIVA VERNICE PER PARQUET Serie 0909VP



Vernice idrodiluibile lucida o satinata monocomponente per parquet.

CARATTERISTICHE: *Viva Vernice per Parquet serie 0909VP* è un prodotto di elevata qualità, che per le sue caratteristiche di durezza è indicato specialmente per la verniciatura di pavimentazioni in legno (parquet) in particolar modo nelle palestre e sulle scale.

Essendo quasi privo di solventi organici, *Viva vernice per Parquet serie 0909VP* s'inquadra in quella categoria di vernici a basso VOC (Volatile Organic Compounds), conformi alle norme CEE.

CONFEZIONI: 0,75 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Dispersioni acriliche e poliuretatiche	
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Brillante o Satinato	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE	incolore	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1,04 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Fuori polvere 1 ora • Sovraverniciabile 2 ore • Carteggiabilità 4-5 ore • Calpestabile 24 ore 	Ore
RESIDUO SOLIDO (%)	32 ± 1	
pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311	8-9	
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Legno e derivati. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo pelo corto, spruzzo	
NUMERO DI MANI	2-3 mani (a seconda della protezione richiesta)	
RESA TEORICA	12-14 mq/litro per mano	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo di applicazione e dalla protezione richiesta.	
DILUIZIONE	Il prodotto è pronto all'uso. Diluire solo se necessario con acqua di rete.	
DILUENTE	Acqua potabile	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

Linea all'acqua

VIVA VERNICE PER PARQUET Serie 0909VP



VOCE DI CAPITOLATO: *Viva Vernice per Parquet serie 0909VP* vitrificante idrodiluibile lucido o satinato per parquet da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Parquet: Carteggiare accuratamente il substrato con abrasivi grana 150-180 per evitare l'innalzamento delle fibre del legno. Stuccare e rasare la superficie usando uno stucco all'acqua per legno come il nostro **Stucco Leggero K Farb serie 0006**. Pulire molto bene il supporto rimuovendo le cere, i grassi e le tracce di resina.

NOTA: Per ulteriori dettagli consultare le schede tecniche specifiche dei prodotti di preparazione impiegati.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. In ambienti chiusi favorire il ricambio di aria durante l'essiccazione. Applicare le mani previste negli spessori indicati. Spessori eccessivi per mano rallentano l'essiccazione. Normalmente il ciclo prevede l'applicazione di tre mani di vernice (equivalenti ad una resa per mano di 12-14 mq/litro) ed intervallate da un tempo di 2 ore.

Applicare la prima mano e carteggiare dopo 4-5 ore con carta 180-220 e finire con 1 o 2 mani a rullo a distanza di 2 ore una dall'altra. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO: La stabilità del prodotto non diluito in vaso chiuso con poco volume d'aria è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo farbe S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it